



Основа	акрилат (дисперсия)
Растворитель	вода
Доля сухих веществ	40 %
Плотность	прим. 1,1 кг/л
Расход	как требуется
Время высыхания	30-60 мин. (в зависимости от влажности и температуры)
pH	7-8
Разбавитель	разбавлять не рекомендуется
Токсичность	не токсичен
Воспламеняемость	не огнепасен
Срок хранения	минимум 12 мес. в закрытой упаковке
Условия хранения	не ниже + 5°C (беречь от мороза)
Упаковка	1 л и 5 л

Описание продукта

Arboritec FILLERMIX - специальный состав на водной основе, который нужно смешивать с чистой шлифовальной пылью для получения шпаклевочной массы. FILLERMIX используется для заполнения (шпаклевания) щелей и соединений между паркетом. FILLERMIX легко наносится, быстро сохнет, легко шлифуется, при высыхании имеет минимальную усадку.

Подготовка поверхности

Перед нанесением шпаклевочной массы, полученной с помощью FILLERMIX, необходимо провести тщательную шлифовку всей поверхности пола при помощи шлифовальных машин и инструмента. Шлифовку, предпочтительнее, осуществлять в направлении волокон древесины с равнoshаговым уменьшением зернистости наждачной бумаги. Приводим общие рекомендации при выборе зернистости наждачной бумаги для подготовки поверхности: первая (грубая) шлифовка, обеспечивающая выравнивание поверхности или снятие старого лакового покрытия, производится наждачной бумагой № 36-40 с помощью шлифовальной машины барабанного типа; вторая (средняя) шлифовка, которая убирает следы грубой шлифовки, производится наждачной бумагой № 60-80. После каждой шлифовки следует тщательно пылесосить поверхность.

Поверхность пола должна быть сухой, тщательно очищенной от пыли, масел, воска и других загрязнений.

Нанесение

Перед тем, как приступить к смешиванию FILLERMIX со шлифовочной пылью, тщательно взболтайте его в течение 1-2 минут. Используемый FILLERMIX должен быть комнатной температуры. Чистую шлифовальную пыль, зернистостью № 100-120, необходимо смешать с FILLERMIX до получения густой шпаклевочной массы. Шпаклевочную массу, полученную с помощью FILLERMIX, следует наносить металлическим шпателем на всю поверхность пола, на большие соединения наносится 2 раза. Дайте поверхности просохнуть в течение 30-60 минут (в зависимости от влажности и температуры в помещении). После этого тщательно отшлифуйте поверхность шлифовальной бумагой № 100-120 и тщательно пропылесосьте.

Обратите внимание: Шпаклевочная масса, полученная с помощью FILLERMIX, должна использоваться только с грунтами и лаками Arboritec на водной основе.

Чистка инструмента

Используемый в работе инструмент помойте водой до высыхания на нем шпаклевочной массы.

Здоровье и Окружающая среда

Arboritec FILLERMIX не классифицируется как опасный продукт: безопасен для здоровья людей и окружающей среды. При работе с составом для приготовления шпаклевочной массы необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности. Если есть риск разбрзгивания, используйте защитные очки и перчатки. В случае контакта с кожей, помойте водой с мылом; в случае попадания в глаза, промойте большим количеством воды.