



Основа .....	алкид
Растворитель .....	N-paraffin
Вязкость (FC 4, 20°C) .....	19 сек.
Доля сухих веществ .....	50 %
Плотность .....	прим. 0,9 кг/л
Расход .....	10-15 кв.м/л в один слой (в зависимости от типа древесины)
Время высыхания .....	минимум 24 часа
Токсичность .....	не токсично
Воспламеняемость .....	не огнеопасно
Срок хранения .....	минимум 24 мес. в закрытой упаковке
Условия хранения .....	беречь от мороза
Упаковка .....	1 л

## Описание продукта

Arboritex Floor STAIN - специальный тонирующий состав для паркетных и деревянных полов, который используется для придания дереву нового или получения более насыщенного цвета. На деревянные поверхности, обработанные Floor STAIN можно наносить паркетные лаки Arboritex. Floor STAIN производится 7 цветов: белый, серо-белый, махагон, вишня, золотисто-коричневый, черного дерева и тик, которые можно смешивать между собой.

## Подготовка поверхности

Перед нанесением тонирующего состава Floor STAIN необходимо провести тщательную шлифовку всей поверхности пола при помощи шлифовальных машин и инструмента. Шлифовку, предпочтительнее, осуществлять в направлении волокон древесины с равношаговым уменьшением зернистости наждачной бумаги.

Приводим общие рекомендации при выборе зернистости наждачной бумаги для подготовки поверхности: первая (грубая) шлифовка, обеспечивающая выравнивание поверхности или снятие старого лакового покрытия, производится наждачной бумагой № 36-40 с помощью шлифовальной машины барабанного типа; вторая (средняя) шлифовка, которая убирает следы грубой шлифовки, производится наждачной бумагой № 60-80; третья (тонкая) шлифовка, выполняется наждачной бумагой № 100-120. После каждой шлифовки следует тщательно пылесосить поверхность.

Поверхность пола должна быть сухой (влажность дерева не более 10%), тщательно очищенной от пыли, масел, воска и других загрязнений.

## Нанесение

Floor STAIN наносится валиком, кистью или аппликатором. Нанесите один слой тонирующего состава, равномерно распределяя его инструментом по поверхности пола в течение 20-30 минут. Затем удалите излишки тонирующего состава, одновременно втирая его в древесину красным падом (полировочный диск) при помощи плоскошлифовальной машины. Дайте поверхности просохнуть в течение, как минимум, 24 часов перед нанесением паркетных лаков и масел Arboritex. Более яркий цвет древесины можно получить путем нанесения 2-го слоя тонирующего состава.

При нанесении Floor STAIN температура в помещении не должна быть ниже +15°C и выше +25°C.

**Обратите внимание:** Белый и серо-белый цвета Floor STAIN не рекомендуется применять на дубовых полах.

## Чистка инструмента

Для очистки инструмента необходимо использовать Уайт-Спирит. Не выливайте остатки тонировки в канализацию!

## Здоровье и Окружающая среда

Тонирующий состав Arboritex Floor STAIN содержит растворитель. Обеспечьте при работе необходимую вентиляцию помещения. Если есть риск разбрызгивания, используйте защитные очки и перчатки.